



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Articolo Article | FALCO - POLIESTERE 500/500 4PU WR FR UV |
|------------------|-----------------------------------------|

| Norma<br>Norm           | Descrizione<br>Description              | Valore<br>Values        | U.M.                   |                | Tolleranza<br>Tolerances |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
|                         | Composizione<br>Composition             | 20<br>80                | %<br>%                 | PU<br>PES      |                          |
|                         | Spessore - Thickness                    | ≥ 0,30                  | mm                     |                |                          |
| DIN EN ISO 206          | Titolo                                  | 550                     | dTex                   | Ordito<br>Warp |                          |
|                         | Filato                                  | 550                     | dTex                   | Trama<br>Weft  |                          |
| UNI EN ISO 2286-2       | Peso - Weight                           | 240                     | gr/m2                  |                | +/- 5%                   |
| EN ISO 2286-1           | Altezza - Width                         | 155                     | cm                     |                | +/- 1                    |
| EN ISO 1421 - 1         | Resistenza alla trazione                | ≥ 1800                  | N/5cm                  | Ordito<br>Warp |                          |
|                         | Tensile strength                        | ≥ 1500                  | N/5cm                  | Trama<br>Weft  |                          |
| EN ISO 1421             | Allungamento a Rottura                  | ≥ 25                    | %                      | Ordito<br>Warp |                          |
|                         | Elongation at Break                     | ≥ 25                    | %                      | Trama<br>Weft  |                          |
| UNI EN ISO 13937-2      | Resistenza alla lacerazione             | ≥ 100                   | N                      | Ordito<br>Warp |                          |
|                         | Tear strength                           | ≥ 90                    | N                      | Trama<br>Weft  |                          |
| UNI EN ISO 105 B02      | Resistenza alla luce<br>Colour Fastness | > 4                     | Scala blu<br>Blu scale |                |                          |
| UNI EN ISO 20811 / 2003 | Colonna d'acqua<br>Water Column         | > 2000                  | mm                     |                |                          |
|                         |                                         |                         |                        |                |                          |
| UNI 9177<br>EN 13501-1  | Resistenza al Fuoco<br>Fire Resistance  | Classe 1<br>B - s1 - d0 |                        |                |                          |

I valori sono indicativi - All values are given for information only

19/06/2020